# ELASTIC

62% elastane. 38% polyester.

GOES WITH EVERY move

In the sewing sector, the highly stretchable ELASTIC thread is particularly well suited for smocking work for both rigid and stretchable fabrics, as well as for frill seams in hemming. The ELASTIC thread should only be used on the sewing machine as bobbin thread. Here the intensity of the ripple can be regulated using the bobbin thread tension. It is absolutely necessary to secure seam beginning and seam end. It is also recommended to use relatively long lockstitches.

Im Nähbereich eignet sich das hochdehnbare ELASTIC besonders gut für Smokarbeiten von dehnbaren und festen Stoffen, sowie Rüschenabschlüsse bei Säumen. Das ELASTIC-Garn sollte an der Nähmaschine ausschließlich als Unterfaden eingesetzt werden. Hier kann über die Unterfadenspannung die Intensität der Kräuselung reguliert werden. Ein Verriegeln am Nahtanfang sowie Nahtende ist unbedingt notwendig. Empfehlenswert ist auch die Verwendung relativ langer Steppstiche.

Dans le domaine de la couture, le fil ELASTIC hautement extensible sera parfait pour les smocks sur tissus élastiques ou rigides, mais aussi pour la réalisation d'ourlets froncés. Il est recommandé d'utiliser l'ELASTIC exclusivement comme fil de bobine sur une machine à coudre. L'intensité du fronçage peut être ajustée en réglant la tension du fil de bobine. Il est impératif de faire un point d'arrêt à chaque extrémité. Il est également conseillé d'utiliser des points de piqûre relativement longs.

**Recommendation of application.**
**Verarbeitungsempfehlung.**
**Conseils d'utilisation.**

| Sewing<br>Nähen<br>Couture | Quilting<br>Quilten<br>Quilting | Embroidery<br>Sticken<br>Broderie | Overlocking<br>Overlocken<br>Surjet |
|---|---|---|---|
| ●●○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |

●●● Suggested. Empfohlen. Recommandé.

○○○ Not suggested. Nicht empfohlen. Non recommandé.

**Care instructions.**
**Pflegehinweise.**
**Instructions d'entretien.**

0390
- 2000
- 1000

0390
- 0504
- 0810

0390
- 1048
- 4000

| Art. no.<br>Art. Nr.<br>N. d'article | Raw material<br>Rohstoff<br>Matière première | Strength<br>Etiketten Nr.<br>Epaisseur | Length<br>Aufmachung<br>Métrage | Colours<br>Farben<br>Couleurs | Linear density<br>Feinheit<br>Masse linéique | Tensile strength<br>Höchstzugkraft<br>Résistance à la traction | Elongation at break<br>Höchstzugkraftdehnung<br>Allongement à la rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390 | 62% elastane,<br>38% polyester,<br>wrapped yarn | 18 | 10 m / 11 yds | 6 | approx. Nm 3,4<br>(tex 294) | approx. 1000 cN | approx. 360 % |

Alle Spulen sind EAN codiert. All spools are EAN coded. Toutes les bobines portent un code EAN.

**www.amann-mettler.com**

The consumer brand of AMANN

05/2025